

Análise (%)	Blendada Finos+Lama
SiO2	10,30
Al2O3	30,92
Fe2O3	1,22
CaO	1,52
MgO	0,00
SO3	0,50
Na2O	18,71
K2O	0,19
F	16,31
Umidade	3,82
PF	19,94
PCS	798